

# TIMBERSHADES

## TINTE SEMITRANSARENTE EXTERIOR DE ALQUIDÁLICO

### 197

El tinte semitransARENte de alquídico RUSTIC STAIN es nuestra fórmula original para exteriores, diseñada para resaltar la belleza natural de las superficies de madera. Su fórmula de penetración profunda proporciona un acabado duradero y repelente al agua que puede soportar la exposición constante y el tráfico peatonal. Su fácil aplicación en una sola capa permite un mantenimiento sencillo y cuidado de la madera durante años.

RUSTIC STAIN ALKYD SEMI-TRANSPARENT está formulado para uso exterior en superficies de madera preparadas, incluyendo cubiertas, revestimientos, cercas y juegos infantiles. Puede ser utilizado tanto en madera nueva como en la mayoría de las superficies de madera previamente teñidas, como cedro, pino, secuoya, troncos, medio tronco, sacudida y otras superficies de madera.

#### CUMPLIMIENTO Y CERTIFICACIÓN

Nivel de Brillo	1
Contenido de COV	522 g/L 4.36 lb./Gal

#### USO RECOMENDADO

- Para uso exterior
- Superficies nuevas y previamente teñidas
- Cubiertas y cercas
- Revestimiento, medio tronco y sacudida

#### DESEMPEÑO Y CARACTERÍSTICAS

- Tecnología hidrofóbica
- Colores ricos y naturales premezclados
- Aplicación de una sola capa
- Mejora la apariencia natural

#### BENEFICIOS

**Colores ricos y naturales:** Los colores premezclados en tonos de cedro utilizan pigmentos de transóxido para proporcionar tonos de madera ricos y naturales.

**Acabado repelente al agua:** La tecnología hidrofóbica especial repele el agua para ayudar a prolongar la vida de las superficies exteriores.

**Aplicación fácil:** La aplicación fácil de una sola capa proporciona una apariencia natural mejorada que nunca se despegará ni descascarará cuando se aplique correctamente.

#### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

**Tipo de Vehículo:** Aceite de linaza / Alquídico  
**Tinte de Color:** Colores premezclados y Bases para Tintado

**Brillo:** Mate

0-5 unidades @ 60°

**Contenido Sólido:** Peso: 39% ± 2

Volumen: 35% ± 2

**Tiempo de Secado:** (75° F. y 50% de Humedad Relativa)

Tacto: 24 Horas

Repintar:

*Se puede esperar un tiempo de secado prolongado cuando se presentan condiciones como alta humedad, alto punto de rocío, baja temperatura, etc. Permita que el producto se seque completamente antes de aplicar la capa superior.*

#### **Cobertura Teórica:**

Aplicar a 300-400 pies cuadrados por galón para lograr.

*Al calcular la cobertura efectiva, tenga en cuenta las pérdidas durante la aplicación, la textura y porosidad de la superficie, la técnica de aplicación, etc.*

#### **PRECAUCIONES / LIMITACIONES**

- Contiene aceite de linaza. Los trapos o ropa empapados con este producto deben sumergirse completamente en agua hasta su eliminación para evitar la combustión espontánea.
- Consulte las Hojas de Datos de Seguridad.
- Aplicar solo si la temperatura de la superficie y de la pintura está por encima de los 50°F y permanecerá así durante 48 horas. El punto de rocío no debe estar dentro de 5°F de la temperatura hasta que la película esté seca.



# TIMBERSHADES

## TINTE SEMITRANSARENTE EXTERIOR DE ALQUIDÁLICO 197

SERIE DISEÑADOR  
EXTERIOR  
SEMITRANSARENTE  
197  
TIMBERSHADES  
ALQUIDÁLICO

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

LA TINTE DEBE SER CAPAZ DE PENETRAR LA MADERA PARA UN RENDIMIENTO ADECUADO. Las superficies de madera deben estar secas, limpias y libres de suciedad, aceite, tiza u otros contaminantes. Si se utiliza agua para limpiar la madera, permita que la cubierta o revestimiento se seque completamente antes de aplicar el tinte. Para determinar el método de aplicación que garantizará una penetración máxima del ACABADO DE TINTE NATURAL, realice una prueba en un área poco visible. Si no hay brillo cuando el tinte está seco, debería poder penetrar en el resto de la superficie de la cubierta; siga las instrucciones de "MADERA POROSA" a continuación. Si el tinte permanece pegajoso o hay un brillo cuando se seca, no pudo penetrar en la superficie y la madera debe ser lijada. Siga las instrucciones de "MADERA NO POROSA" a continuación. NOTA: el tinte puede tomar diferentes tonos en áreas diferentes debido a la exposición variada, los patrones de grano, los tipos de madera, etc. Es posible que sea necesario realizar varias pruebas.

**¡Advertencia! Si raspa, lija o remueve pintura vieja, podría liberar polvo de plomo. El plomo es tóxico. La exposición al polvo de plomo puede causar enfermedades graves, como daño cerebral, especialmente en niños. Las mujeres embarazadas también deben evitar la exposición. Use un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un trapeador húmedo. Antes de comenzar, infórmese sobre cómo protegerse a sí mismo y a su familia comunicándose con la línea directa nacional de información sobre el plomo al 1-800-424-LEAD (5323) o visite [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).**

### RECOMENDACIONES DE PINTURA HALLMAN LINDSAY

**Superficies de madera nuevas:** Cedro, Secuoya, Pino, Pino tratado: Aplicar TIMBERSHADES 197 para lograr el aspecto deseado.

**Revestimiento de superficies de madera:** Imprimir todas

### APLICACIÓN

Mezcle bien antes de usar y periódicamente durante la aplicación. Aplique con pincel, rodillo, o pulverizador de jardín tipo "Hudson", o pulverizador sin aire configurado a baja presión. Si se aplica con pulverizador, se debe repasar con el rodillo o el pincel para asegurar una penetración máxima y una apariencia uniforme. NO PERMITA QUE SE FORMEN CHARCOS. Evite las marcas de solape aplicando a toda la longitud de 2 o 3 tablas, trabajando desde un área teñida hasta una no teñida. Aplique solo si las temperaturas del aire, la superficie y el producto permanecen a 50°F o más durante la aplicación y el tiempo de secado. NO APLIQUE BAJO LUZ SOLAR DIRECTA. Todos los productos están formulados listos para su aplicación. Si es necesario, diluya ligeramente y no exceda las 2 onzas por galón. Limpie todos los aplicadores con aguarrás inmediatamente después de usar.

### REQUISITOS DE EQUIPO

**Sin aire:** Mínimo 0.50 GPM, 1800 PSI, Punta de .011-.013"

**HVLP:** No recomendado

**Rodillo:** Cubierta de piel de cordero de ¼" - ¾" de pelo

**Pincel:** 100% Nylon o Mezcla Sintética